



FICHA TÉCNICA

AFIX ARTICOLL PREN



DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto multiuso de viscosidad media, formulado a base de policloropreno en solvente. Posee un alto grado de penetración, mayor rendimiento y buena brochabilidad. Ideal para trabajos manuales y artesanía.

ATRIBUTO	USOS
* Adhesivo multiuso. * Mayor rendimiento • Buena brochabilidad.	Adhesivo para el pegado de telas, revestimientos livianos, cartón, corcho, cueros y maderas.
FORMATOS	• Lata de 18 lt. – Galón (varios)

DATOS TÉCNICOS

COLOR	ASPECTO	CONTENIDO DE SÓLIDOS	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDAD
Ámbar	Líquido de viscosidad media baja	15-17%	0,82 gr/cc aprox.	2.800 – 3.300 mPas (SP3 /10RPM /20°C)
TIEMPO ABIERTO	TIEMPO DE SECADO	TIEMPO MÁXIMO DE RESISTENCIA	TEMPERATURA DE TRABAJO	RENDIMIENTO
5 horas	15 a 20 min	24 horas	5° - 30°C	Aproximadamente 3 a 4 m ² /lt, dependiendo de la absorción de los sustratos

FORMA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN	Las superficies deben estar firmes, limpias, libre de humedad, polvo, aceites o grasa. Evitar aplicar el producto a menos de 5°C por condensación de agua (punto de rocío) sobre la película del adhesivo. Revolver el producto antes de usar. Aplicar Articoll Pren en ambas superficies, mediante llana dentada de 1 ó 2 mm. Dejar secar 15 a 20 min o cuando no exista transferencia con la piel y unir aplicando presión. Una vez evaporado el solvente Ud. dispondrá de 1 hora para juntar los sustratos.
------------	--

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	• Mantener almacenado el producto en ambientes secos protegidos del sol directo o intemperie. (A 25°C Y 55%HR) • Evitar temperaturas extremas como el congelamiento. • Conservar en envases cerrados para evitar contaminación y evaporación de solventes. • Recomendamos rotar inventarios a lo menos una vez cada 12 meses.		
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	10°C A 30°C	VIDA ÚTIL	18 Meses desde fecha de elaboración.

PRECAUCIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Se recomienda el uso de mascarilla para evitar la inhalación prolongada de los vapores de los solventes.
- Usar en ambientes ventilados.
- Producto inflamable, evitar fuentes de ignición.
- Evitar temperaturas extremas.
- No eliminar producto al alcantarillado.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión accidental, no provocar vómito y acudir a un médico. En caso de intoxicación, llamar al CITUC al fono +56 22635 3800.

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de este producto se encuentra en la hoja de seguridad disponible llamando al fono Laboratorio +56 22899 6333, +56 22899 6342.

ARTECOLA
QUIMICA

Fabricado y distribuido por:

ARTECOLA CHILE S.A.

Av. Manuel Antonio Matta 1771, Quilicura, Chile

Ventas: +56 22899 6328 - Fax: +56 22899 6305

E-mail: ventas@artecola.cl

Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas previas propias a las circunstancias específicas. Artecola se reserva el derecho de adaptar los productos sin aviso previo.

• Fecha de Revisión Octubre 2016.Rev. 1 Esta revisión anula y substituye todas las anteriores.